ProRox WM 950^{PL}

NOVÝ NÁZOV

Starý názov: WM 80

Popis výrobku

ProRox WM 950^{PL} sú rohože z kamennej vlny spájené organickou živicou s jednostranne našitým drôteným pletivom.

Použitie

Rohože na pletive ProRox WM 950^{PL} sú vhodné najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 950^{PL} je určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej prevádzkovej teploty 640°C.

Technické parametre

	Vlastnosti výrobku												Norma
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,041	0,047	0,054	0,064	0,075	0,088	0,101	0,117	0,154	0,199	0,219	
Maximálna prevádzková teplota	640 °C												EN 14706
Trieda reakcie na oheň	Euroclass A1												EN 13501-1
Menovitá objemová hmotnosť	80 kg/m^3												EN 1602
Absorpcia vody	< 1 kg/m^2												EN 1609
Faktor difúzneho odporu	μ = 1												EN 14303
Odpor pri prúdení vzduchu	> 30 kPa.s/m^2												EN 29053
Kód výrobku	MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1												EN 14303

CE

ROCKWOOL®
TECHNICAL INSULATION

ROCKWOOL Slovensko s. r. o.
Rockwool Technical Insulation
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Slovensko
Obchodný manažér pre RTI – CZ/SK
M +421 903 235 027
branislav.kozik@rockwool.com
www.rockwool.sk
www.profitableinsulation.com